

機械的特性および標準メッキ厚さ

公称線径 (mm)	伸び(%)				引張強さkgi/mm ² (Mpa)				繰返し曲げ(回)			メッキ厚さ(μm)
	軟銅線	半硬銅線	硬銅線	銅覆鋼線	軟銅線	半硬銅線	硬銅線	銅覆鋼線	荷重gf(N)	軟銅線 半硬銅線 硬銅線	銅覆鋼線	各種
0.4	20~40	8~19	0.5~5	15~40	20~27	24~35	28~47	30~50	250	2以上	4以上	6 ⁺³⁻²
0.45	"	"	"	"	(196~265)	(235~343)	(275~461)	(294~490)	(2.45)	3以上	"	"
0.5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
0.55	"	"	"	"	"	"	"	"	500(490)	"	"	"
0.58	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
0.6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
0.65	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
0.7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
0.8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

資料御提供: 理研電線株式会社様

製品に関するお問い合わせ

お問い合わせ先: (株)ヒロベ 担当 荒川
 TEL: 045-320-3835 FAX: 045-320-3860
 受付時間 月曜~金曜: 9:00~17:00(年末年始、祝日を除く)

間違い電話が増えております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
 FAXをご利用の場合は、必ずお客様の「会社名」「所属部署」「お名前」「電話番号」「FAX番号」をお書き添えください。